

# Cordage POLYESTER

- Bonne résistance aux UV
- Bonne résistance à l'abrasion
- Point de fusion :  $\pm 245^{\circ}$  C
- Flottabilité : 1,38 Kg
- Élongation : 10 - 18%



Diamètre (mm)	Charge de rupture 3 Torons (kg)	Charge de rupture 4 Torons (Kg)	Poids au mètre (g/m)	Tolérances
4	286	257	12,1	10%
5	436	392	19,0	
6	620	558	27,3	
8	1071	964	48,5	
9	1346	1227	61,4	
10	1653	1490	75,8	8%
12	2347	2112	109	
14	3153	2837	149	
16	4061	3653	194	
18	5092	4582	246	5%
20	6224	5602	303	
22	7459	6714	367	
24	8786	7908	437	
26	10306	9276	512	
28	11837	10612	594	
30	13469	12143	682	
32	15306	13776	776	
36	19184	17245	982	
40	23469	21122	1210	
44	28163	25306	1470	
48	33265	29898	1750	
52	38776	34898	2050	
56	44592	40102	2380	

Ces informations sont à titre indicatif seulement, ils peuvent être modifiés ou mises à jour sans préavis.

