

Cordage POLYSTEEL

- Bonne résistance aux UV
- Bonne résistance à l'abrasion
- Point de fusion : $\pm 145^{\circ}\text{C}$
- Flottabilité : 0,93 Kg
- Élongation : 12 - 18%



Diamètre (mm)	Charge de rupture 3 Torons (kg)	Charge de rupture 4 Torons (Kg)	Poids au mètre (g/m)	Tolérances
4	317	285	7,8	10%
5	445	400	11	
6	690	620	16,3	
7	942	845	23	
8	1194	1071	29	
9	1515	1365	37,6	8%
10	1837	1653	45,3	
12	2592	2337	65,2	
14	3469	3122	88,8	
16	4439	4000	116	5%
18	5561	5010	147	
20	6755	6082	181	
22	8071	7265	219	
24	9469	8520	261	
26	10918	9827	306	
28	12551	11327	355	
30	14286	12857	408	
32	16020	14388	464	
34	17908	17550	526	
36	19796	17857	587	
38	21837	19653	656	
40	23878	21531	725	
42	36072	23465	800	
44	28265	25408	877	
46	30714	27643	960	
48	33163	29898	1040	
50	35765	32190	1130	
52	38367	34490	1220	
56	43776	39388	1420	

Ces informations sont à titre indicatif seulement, ils peuvent être modifiés ou mises à jour sans préavis.

